




ESSENZ

vinyl 30



datos TÉCNICOS

ESSENZ

vinyl 30

CLASIFICACIÓN	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	ESSENZ VINYL RIGID CLIC 30
Norma del producto	EN ISO 10582		Revestimiento de suelo heterogéneo rígido
Clasificación EU	EN ISO 10874	Clase	23-31
CARACTERÍSTICAS	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	
Formato	EN ISO 24342	Mm	Lamas: 177,8 x 1212,9 Losetas: 908,1 x 450,9
Grosor total	EN ISO 24346	Mm	4
Capa de uso	EN ISO 24340	Mm	0,30
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo	T
Tratamiento de superficie			PU
Cocontenido de agente aglutinante	EN ISO 10582	Tipo	I
Peso total	EN ISO 23997	Kg/m2	7,91
PERFORMANCES	NORMAS	UNIDAD DE MEDIDA	
Estabilidad dimensional al calor	EN ISO 23999	%	< 0,10
Resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase	Bfl-s1
Absorción acústica	EN ISO 717-2	dB	8
Resistencia al punzonamiento	EN ISO 24343-1	Mm	< 0,015
Resistencia a la abrasión	ISO 4918	Ciclos	25000 (sin daño)
Resistencia desplazamiento mueble	EN 424		Sin daño
Resbalidicidad	DIN 51130	Grupo	R10
Resistencia de decores a la luz	EN ISO 105-B02	Grado	> 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987		Buena
Resistencia térmica	EN 12667	m ² .K/W	0,01
Sistema calefacción a suelo radiante	EN 12524	ºC	Adeuada (≤ 27º C)
Prueba antiestática	EN 1815	kV	-0,2 (antiestático)
Calidad del AIRE	ISO 16000		A+
Formaldeide a los 28 días	EN 717-1		E1 (No encontrado)

DESCRIPCIÓN	
Utilización	Hogares, habitaciones, baños
Garantía	10 años por uso residencial (según condiciones)
Embalaje	<ul style="list-style-type: none"> • 177,8 x 1212,9 mm / 10 lamas por caja / 2,16 m² • 908,1 x 450,9 mm / 6 losetas por caja / 2,46 m²

Pavimento 100% PVC rígido de lamas y losetas a segunda del color, dotado de sistema de encastre UNICLIC (clic tradicional en los lados largos) y UNIPUSH (clic a presión en el lado corto). Tratamiento PU para facilitar el mantenimiento.

